

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΕ

Τα ξεκολλημένα κομμάτια του παρκέ δεν είναι μόνο αντιαισθητικά, αλλά και επικίνδυνα, τόσο για τη σωματική σας ακεραιότητα όσο και για την συνοχή ολόκληρου του δαπέδου, που γρήγορα θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε αν παραμεινθεί η επισκευή του. Πολύ συνηθισμένη αιτία ξεκολλήματος είναι η υγρασία, κυρίως μπροστά από μπαλκονόπορτες που δεν είναι και τόσο καλά στεγανοποιημένες. Όλα τα ξεκολλημένα ή μισοξεκολλημένα σανιδάκια πρέπει να αφαιρεθούν. Καθαρίζετε καλά και ομαλοποιείτε το υπόστρωμα και κολλάτε νέα σανιδάκια από κόντρα-πλακέ θαλάσσης ίδιου πάχους. Αφού στεγνώσει η κόλλα, λειαίνετε την επισκευασμένη επιφάνεια με το τριβείο και την βερνικώνετε. Για να μην φαίνεται «μπάλωμα» φροντίστε το βερνίκι να είναι το ίδιο με αυτό του υπόλοιπου δαπέδου.



1 Τα κομμάτια που προσβλήθηκαν από την υγρασία βγάζουν έναν χαρακτηριστικό ήχο αν χτυπηθούν, που σημαίνει ότι είναι κούφια.




2 Καθαρίζετε τη βάση αποκαθιστάτε τις φθορές. Ανάλογα με την έκταση της ζημιάς, χρησιμοποιείτε στόκο ή αφρό πολυουρεθάνης.



3 Ο αφρός που περισσεύει, όταν σκληρύνει αφαιρείται εύκολα με ένα μαχαίρι. Μετά, με καλό τρίψιμο, η επιφάνεια μπορεί να εξομαλυνθεί.



4 Τα κατεστραμμένα κομμάτια, θα τα αντικαταστήσετε με κόντρα-πλακέ θαλάσσης ίδιου πάχους. Μετρήστε προσεκτικά και κόψτε.



5 Για να κολληθούν καλύτερα, απλώνετε ένα λεπτό στρώμα αφρού ή κόλλας. Κρατήστε τα με κάποιο βάρος μέχρι το στεγνώμα.



6 Αν χρησιμοποιήσετε κόλλα επαφής, πρέπει να περάσετε και την επιφάνεια της βάσης και την κάτω πλευρά του παρκέ...



7 ...και να αφήσετε την κόλλα να τραβήξει για μερικά λεπτά. Μετά, κολλάτε τα κομμάτια στις θέσεις τους χτυπώντας ελαφρά με το σφυρί και έναν τάκο.



8 Υπάρχουν βερνίκια υδατοδιαλυτά, μεγάλης αντοχής. Κάθε επιφάνεια επισκευασμένου παρκέ πρέπει να δουλεύεται με το βερνίκι που υπήρχε.