

## ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Επίσκευή

Η ομορφιά του μασίφ ξύλου επισκιάζεται πολλές φορές από μικροατέλειες που υπάρχουν ή που δημιουργούνται στην επιφάνειά του. Πιο συνηθισμένες είναι αυτές που οφείλονται σε χτυπήματα, σε σπασίματα των γωνιών, σε ρόζους και σε λεκέδες ρητινών. Η ωραία εμφάνιση της επιφάνειας μπορεί σχεδόν πάντα να αποκατασταθεί με μερικά απλά μέσα. Κάτι ακόμα που συντελεί στο καλό φινίρισμα, μετά τη μικροεπίσκευή, είναι η ύγρανση του ξύλου πριν από το τρίψιμο: με το βρέξιμο, οι ίνες του ξύλου ανορθώνονται και όταν στεγνώσουν ομαλοποιούνται εύκολα κατά τη λείανση.



Οι επισκευές και επιδιορθώσεις στις ξύλινες επιφάνειες θα πρέπει να περνούν απαρατήρητες. Θα σας βοηθήσουν σ' αυτό τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία.



1 Οι χαλαρωμένοι ρόζοι είναι πολύ αντιαισθητικοί και πρέπει να αφαιρούνται. Στη θέση τους ανοίγεται μία «τυφλή» τρύπα και μπαίνει μια έτοιμη ξύλινη τάπα.




2 Για το άνοιγμα της τρύπας χρησιμοποιήστε δρόπανο σε επιτραπέζια βάση. Φροντίστε το βάθος της τρύπας να ανταποκρίνεται στο πάχος της τάπας.



3 Τάπες υπάρχουν συνήθως σε διαμέτρους 15-50 χλσ. Βάλτε κόλλα και σφηνώστε την τάπα. Σκουπίστε την κόλλα που ξεχειλίσε και τρίψτε με το τριβείο.




4 Όταν υπάρχουν άσχημα σημάδια και λεκέδες από ξεραμένη ρητίνη, το ξύλο σκάβεται με τη φρέζα και γίνεται στο άνοιγμα ένθεση ενός νέου κομματιού.



5 Αποτυπώνετε σε χαρτί το σχήμα του κομματιού που θα αντικατασταθεί και το μεταφέρετε στο νέο ξύλο. Τα «νερά» του ξύλου πρέπει να συμπίπτουν απόλυτα.



6 Το νέο κομμάτι το κόβετε ελάχιστα μεγαλύτερο από το άνοιγμα. Βάζετε κόλλα στο άνοιγμα και στο ξύλινο ένθεμα και το χτυπάτε ώστε να σφηνώσει.



7 Μια σπασμένη γωνία επιδιορθώνεται με λίγο γεμιστικό υλικό 2 συστατικών. Θα χρειαστεί να φτιάξετε πρώτα ένα καλουπάκι με δύο ξύλα ενωμένα σε γωνία.



8 Τη μέσα πλευρά του καλουπιού την περνάτε με κερί ή παρκετίνη. Σταθεροποιείτε και συμπληρώνετε την άκρη που λείπει. Ξεκαλουπώνετε και τριβετε.